



# Moduleo 55 Woods Click

LUXURY VINYL TILES

## Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen



<b>Level of use</b> - Classe d'usage - Gebruiksklasse - Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
<b>Total thickness</b> - Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	EN ISO 24346	4,50 mm
<b>Wear layer</b> - Couche d'usure - Slijtlaag - Nutzschrift	EN ISO 24340	0,55 mm
<b>Wear layer PUR treatment</b> - Traitement polyurethane - PUR slijtlaag behandeling - Schutz vor Schmutz PUR		Protectonite®
<b>Total weight g/m<sup>2</sup></b> - Poids total g/m <sup>2</sup> - Totaal gewicht g/m <sup>2</sup> - Flächengewicht g/m <sup>2</sup>	EN ISO 23997	7691
<b>Planks A</b> - Lames A - Planken A - Dielen A	EN ISO 24342	19,1 x 131,6 cm
<b>Planks B</b> - Lames B - Planken B - Dielen B	EN ISO 24342	21 x 149,4 cm
<b>Box planks A</b> - Boîte de lames A - Doos planken A - Ein Karton Dielen A		7 pcs - 1,76 m <sup>2</sup>
<b>Box planks B</b> - Boîte de lames B - Doos planken B - Ein Karton Dielen B		6 pcs - 1,88 m <sup>2</sup>
<b>Inflammability</b> - Classement feu - Brandklasse - Brandverhalten	EN 13501	Bfl-S1
<b>Scratch resistance</b> - Résistance aux rayures - Krasvastheid - Verschleißverhalten	EN ISO 660-2	Class T
<b>Squareness &amp; straightness</b> - Rectitude des arrêtes et de l'équerrage - Rechtheid & rechthoekigheid - Maßstabilität	EN ISO 24342b	≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm > 400 mm: ≤ 0,35 mm
<b>Slip resistance</b> - Glissance - Antislip - Rutschfest	EN 13893	DS
<b>Slip restraint</b> - Résistance au glissement - Slipweerstand - Rutschhemmung	DIN 51130	R10
<b>Residual indentation</b> - Poinçonnement rémanent - Restindruk - Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	Norm: ≤ 0,10 mm Average measured value: 0,03 mm
<b>Furniture leg resistance</b> - Résistance au pied du meuble - Meubelpoottest - Möbelschubtest	EN ISO 16581	No cracks, no damage
<b>Curling</b> - Incurvation - Krulling - Schüsselung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
<b>Electrical resistance</b> - Résistance électrique - Elektrische weerstand - Elektrischer Widerstand	EN 1081	≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Dimensional stability</b> - Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Massänderung - valeur moyenne mesurée	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
<b>Heat insulation</b> - Isolation thermique - Thermische isolatie - Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
<b>Thermal resistance R</b> - Résistance thermique R - Warmtedoorlaatweerstand R - Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12664	0,01 m <sup>2</sup> . K/W
<b>Electrostatic performance</b> - Accumulation de charges électrostatiques - Antistatik - Electrostatische propensiteit	EN 1815	< 2 kV
<b>Formaldehyde group</b> - Classe formaldéhyde - Formaldehydklasse - Formaldehyd Klassifizierung	EN 717-1	E1
<b>Acoustic insulation</b> - Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	4 dB
<b>Acoustic insulation</b> - Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß + Xtrafloor Flex Pro underlay	EN ISO 717-2	13 dB
<b>Castor chair resistance</b> - Résistance aux chaises à roulettes - Bestand tegen stoelwielen - Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	No damage to wear-layer, no delamination
<b>Stain resistance</b> - Résistance aux taches - Vlekbestendigheid - Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	Very good
<b>Light fastness</b> - Résistance à la lumière - Lichtechtheid - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
<b>Underfloor heating</b> - Chauffage par le sol - Vloerverwarming - Bodenheizung	EN 12524	Suitable, max 27° C
<b>Warranty years</b> - Garantie ans - Garantie jaren - Garantie Jahren		20 Residential use 10 Commercial use

TF2019/09 IVC reserves the right to change or amend any written information without notice. Ensure the latest information is being consulted by referring to the website.

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use - La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal - Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung - De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik

